

DATENBLATT

Art.Nr
61LXMK0042

Art.Bez:
Active Ring mini für Kunststoffmuerstärken
für Rohre Ø 38 - 42 mm



Beschreibung:

Die ActiveRing mini und maxi gewährleisten eine sichere und dauerhafte Außenabdichtung von Faserzement- und Kunststoffmuerstärken.

- ⇒ Druckprüfung durch MFPA Leipzig
- ⇒ Einfacher und sicherer Einbau
- ⇒ Gute chemische Beständigkeiten
- ⇒ Sehr kostengünstig
- ⇒ Aufschieben und dicht
- ⇒ Hochdruckabdichtung bis 8 bar

Bitte Einbauanleitung anfordern und beachten. Die Beständigkeit der Faserbetonrohre oder Kunststoffrohre bauseits beachten

Technische Daten:

Eigenschaften	Kennwerte
GTIN:	4251689538506
Verkaufsmengeneinheit:	250 Stk.
Gewicht je:	Beutel = 2.5 kg
Material:	TPE - Thermoplastischer Elastomer
Farbe:	rot
Dichte:	1,25 g/cm³ DIN 53420
Oberfläche:	glatt
Volumenvergrößerung:	bis 100 % , in Normalwasser (pH7)
Härte:	40-50 Shore A DIN 53571
Dehnung:	bis 300 % DIN 53571

Prüfzeugnis / Zulassungen:

Prüfbericht MFPA Leipzig Nr.: PB P 5.1 / 16-501-1
JGS-Prüfung MPA Braunschweig (1200/442/15d) - Pan
v. 28.10.2015

Beständigkeiten:

z.B. verdünnte Säuren und Laugen, Seewasser, Methangas, Radon, Gülle u. Jauche, Gärungsmasse u. Biogas, Betonalkalität, Mineralöle, Treibstoffe (Benzin, Diesel, Kerosin)

Thermischer Anwendungsbereich:

ca. -30° C bis 60° C

Druckwasserdichtigkeit:

bis max. 8 bar (80 m Wassersäule)

Lagerung:

In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern

Entsorgung:

Kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden

Abmessungen:

Querschnitt 10 x 5 mm Durchmesser 22 mm

Lebensdauer:

Die Nutzungsdauer von Gebäuden ist auf 50 Jahre ausgelegt und somit auch die Produkte die eingebaut werden. Durch äußere Einflüsse kann sich diese aber verkürzen. Die zu erwartende Lebensdauer / Verwendbarkeitsdauer (expected lifetime) unserer Produkte hängt sehr stark vom Einbauort ab (z.B. Erdbau, feuchte Umgebung, offshore, etc.). Dazu wirken noch äußere Einflüsse wie z.B. chemische Belastungen (Säuren, aggressive Medien, wässrige Lösungen, industrielle Abwässer, Öle etc.) und Umgebungs- / Betriebstemperaturen. Letztendlich kann keine allgemeingültige Aussage über die garantierte Lebensdauer der Produkte getroffen werden, da dies von vielen Parametern (Verwendung, Umgebungseinflüsse, Montagevoraussetzungen, Sicherheitsvorschriften etc.) abhängt. Für einen sicheren Betriebsablauf empfehlen wir die kontinuierliche Prüfung der Produkte, im Rahmen einer bauseits zu erstellenden Betriebs- und Wartungsanleitung entsprechend den sicherheitstechnischen Anforderungen.

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Bei Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten sie auch auf unserer Webseite www.vitzthum.com

Email.: info@vitzthum.com

Tel.: (+43) 06589 4279 - 0